



MS PARKETLIJM

MS Parketlijm is een één-component elastische parketlijm op basis van hybride polymeren.

TOEPASSINGEN

- Verlijmen van diverse soorten houten vloeren op chappe, beton dekvloeren en op bestaande tegelvloeren

EIGENSCHAPPEN

- Gebruiksklaar
- Goed standvermogen van de lijmrillen
- Hoge kleefkracht
- Blijvend elastisch
- Goede hechting op beton, hout, bestaande tegelvloeren
- Toepasbaar bij vloerverwarming

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

De lijm aanbrengen bij een temperatuur tussen 10°C en 35°C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 80%. Controleer of de ondergrond overeenkomt met de normen van het WTCB (TVN 218) en neem de nodige maatregelen in geval van gebreken. De plaatsing van parket vereist een grondige controle van de kwaliteit van de ondergrond. De ondergrond moet vlak zijn. De afwijking mag niet groter zijn dan 5 mm op een lijn van 2 meter. De ondergrond zorgvuldig reinigen, ontvetten en ontdoen van andere onzuiverheden. Schuur, indien nodig het volledige oppervlak. De vochtigheid van de draagvloer mag maximaal 2% bedragen (1.7% bij vloerverwarming), gemeten met een carbid hygrometer. Breng de lijm aan met een getande spatel. Het parket goed aandrukken binnen de verwerkingstijd van de lijm (+/- 40min) om een optimale hechting te bekomen. Steeds de richtlijnen

van de fabrikant van de houten vloeren volgen met betrekking tot conditionering.

VERBRUIK

Het verbruik van de lijm ligt tussen 0.9 en 1.4 kg/m², afhankelijk van de ondergrond.

VERPAKKINGEN EN KLEUREN

PE Emmer 16 kg netto

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor continue waterbelasting
- Niet geschikt voor PE, PP, PTFE, PMMA, PC, neopreen en bitumineuze ondergronden
- Hechtingsproeven worden steeds aanbevolen

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden houdbaar in een ongeopende verpakking indien bewaard op een droge koele plaats bij een temperatuur tussen de +5°C en +25°C.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Langdurig contact met de huid vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Een veiligheidsfiche is op verzoek beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



MS PARKETLIJM

TECHNISCHE GEGEVENS

	Eenheid	Waarde	Norm
Niet uitgeharde lijm			
Aard van de lijm		Hybride	
Uitharding		Luchtvochtigheid	
Dichtheid	g/cm ³	1.72	EN ISO 2811
Verwerkingstijd	min	+/- 40	23°C/55% R.V.
Uitgeharde lijm			
Shore A		40	EN ISO 868
Treksterkte	MPa	1.3	DIN 53504
Afschuifstekte	MPa	1.5	DIN 53504
Beloopbaar	Uur	+/- 12	
Schuren van houten vloer	dagen	2	
Temperatuur bestendigheid	°C	-40/+90	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Berotec bvba aansprakelijk voor enige gevolgschade.