



BERTEC®
for flexible fixation

DST High Strength Tape

Algemeen

DST High Strength Tape is een dubbelzijdige glasheldere acrylaat tape met zeer hoge aanhechtingskracht voor het verlijmen van glaslatten in kunststof of metaal en andere niet poreuze materialen waar een glasheldere afwerking gewenst is. De tape bezit een zeer goede UV en temperatuur bestendigheid. Door de hoge aanvangshechting is mechanische fixatie overbodig. Kan zowel worden gebruikt voor binnen als buiten toepassingen.

Toepassingen

- Montage van naamborden, emblemen, logo's, insignes, panelen, ...
- Elektronische displays.
- Montage van decoratief materiaal en afwerkingen.
- Bevestiging van panelen aan frames en versteviging aan panelen.
- Raam- en deurmontage.
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Dikte	Lengte	Artikelnummer	EAN-code	Verpakking
Transparant	12 mm	0,25 mm	33 m	MONTBDSTAC452376	5407008131982	20 rollen
Transparant	19 mm	0,25 mm	33 m	MONTBDSTAC454876	5407008138677	13 rollen
Transparant	12 mm	1,00 mm	10 m	MONTBDSTAC9095	5407008131999	10 rollen
Transparant	19 mm	1,00 mm	10 m	MONTBDSTAC9099	5407008132002	10 rollen
Transparant	12 mm	3,00 mm	12 m	MONTBDSTAC452820	5407008132026	10 rollen

Overige breedtes/diktes/kleuren op aanvraag beschikbaar.

Advies voor gebruik

- Temperatuur: tussen + 10 °C en + 30 °C.
- Het oppervlak moet schoon zijn en vrij van stof en vet.
- Raak het blootgestelde kleefoppervlak van de tape niet aan, omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- De drukgevoelige kleefstof moet met maximale druk worden aangebracht om het maximale drukniveau te bereiken.
- De aangegeven prestatieniveaus worden bereikt na een bindperiode van 24 uur bij + 23 °C.

Houdbaarheid en opslag

Schoon en droog bewaren in een goed geventileerde ruimte, bij voorkeur bij een temperatuur tussen + 10 °C en + 30 °C. Bij opslag onder deze omstandigheden is de minimale houdbaarheid 24 maanden

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde			Norm
Kleefstof		Acrylaat, drukgevoelig			
Drager		Acrylaatschuim			
Dikte	mm	0.25	1.00	3.00	
Temperatuurbestendigheid (lange termijn)	°C	- 40 tot + 93			
Temperatuurbestendigheid (kortstondig)	°C	+ 150			Enkele uren
Kleefkracht	N / 25 mm	20	29	39	
Weerstand tegen solventen		Goed			
Chemische bestendigheid		Excellent			
UV-bestendigheid		Excellent			
Weerstand tegen vochtigheid		Excellent			
Afschuifsterkte (dynamisch)	kg / cm ²	5	5	9	
Afschuifsterkte (statisch bij 23 °C)	g / 3.23 cm ²	1000			7 dagen
Afschuifsterkte (statisch bij 93 °C)	g / 3.23 cm ²	500			7 dagen

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.