



BERTEC®
for flexible fixation



EPDM A-Fix

Algemeen

EPDM A-Fix betreft een folie gemaakt van een mengsel van EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer), oliën en vulstoffen. Het mengsel wordt vervolgens bewerkt door middel van kalanderen en vulkaniseren om de elastomeerfolie te verkrijgen. De folie is voorzien van één enkelzijdige butyl-lijmstrook. Geschikt voor snelle enkelzijdige verkleving.

Toepassingen

- Het voorkomen van opstijgend vocht.
- Gebruik als waterkering aan de onderkant van een spouwmuur.
- Waterkering onder dorpels.
- Toepassing rondom gordijngevels.
- Geschikt voor stalen gevels.
- Bij het renoveren van dakgoten.
- Geschikt voor buitengevelisolatie.
- Toepassing rondom ramen en kozijnen.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen verschillende weersomstandigheden, uv-straling en veroudering
- Langdurige waterdichtheid
- Zeer elastisch en bestand tegen rotting
- Kan gerecycled worden
- Bevat geen oplosmiddelen.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
0.75 mm	15 cm	25 m	EPDMWSTR16454142	5407008134266	Per 2 rollen	3.75 m ²
0.75 mm	20 cm	25 m	EPDMWSTR16454143	5407008134273	Per 2 rollen	5.00 m ²
0.75 mm	25 cm	25 m	EPDMWSTR16454097	5407008137465	Per rol	6.25 m ²
0.75 mm	30 cm	25 m	EPDMWSTR16454098	5407008134297	Per rol	7.50 m ²
0.75 mm	35 cm	25 m	EPDMWSTR16454144	5407008134303	Per rol	8.75 m ²
0.75 mm	50 cm	25 m	EPDMWSTR16454147	5407008134334	Per rol	12.50 m ²

Overige diktes en breedtes op aanvraag met een max. van 150 cm breedte.

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Brandklasse		E	EN 13501-1
Waterdichtheid (2 kPa)		Geslaagd	EN 1928
Waterdampdoorlaatbaarheid		50.000	EN 1931
Schokbestendigheid		Niet bepaald	EN 12691
Afschuifweerstand		Niet bepaald	EN 12316-2
Treksterkte	MPa	≥ 7	EN 12311-2
Rek	%	≥ 300	EN 12311-2
Scheurweerstand	N	≥ 10	EN 12310-2
Verouderingsbestendigheid		Geslaagd	EN 1296 / EN 1931

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.