



BERTEC®
for flexible fixation



FS Dichtingsband

Algemeen

FS Dichtingsband is een inpleisterbare dichtingsband, speciaal ontwikkeld voor de scheuroverbrugging bij gebruik van de *Foundation Sealer*.

Eigenschappen

- Luchtdicht.
- Waterdampdicht.
- Zeer soepel, eenvoudig aan te brengen.
- Licht gewicht en rotbestendig.
- Uitstekende hechting met de *Foundation Sealer*.

Applicatie condities

- De FS Dichtingsband aanbrengen tussen de twee lagen.
- Voor een effectieve toepassing raden wij aan om minimaal 50 mm van de FS Dichtingsband over elk aangrenzend substraat aan te brengen.
- De dichtingsband met een vlakspaan of aandrukrol zorgvuldig indrukken. Let op dat er over het volledige oppervlak een goede hechting is.
- Geen holle ruimtes creëren bij het plooien in hoeken.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Oppervlakte
Wit	100 mm	25 m	WINDDTOEBE454934	5407008138899	8 st/doos	2.5 m ²
Wit	200 mm	25 m	WINDDTOEBE454935	5407008138905	4 st/doos	5.0 m ²

Overige breedtes op aanvraag met een max. van 150 cm.

Houdbaarheid

Onbeperkt houdbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Basis		Kunststofvliesfolie	
Brandklasse		E	DIN EN 13501
Luchtdoorlaatbaarheid		$a \approx 0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^n]$	DIN EN 12114
Temperatuurbestendigheid	°C	- 40 / + 100	
Verwerkingstemperatuur	°C	+ 5 / + 45	
µd-waarden	m	35 +/- 5	DIN EN 1931
Gewicht	g / m ²	115 (+/- 10)	DIN EN 1849-2
Treksterkte (langsrichting)	N / 50 mm	170	DIN EN 12311-2A
Treksterkte (dwarsrichting)	N / 50 mm	120	DIN EN 12311-2A
Nageldoorscheurweerstand (langsrichting)	N	50	DIN EN 12310-1
Nageldoorscheurweerstand (dwarsrichting)	N	70	DIN EN 12310-1
Rek (langsrichting)	%	70	DIN 12311-2A
Rek (dwarsrichting)	%	100	DIN 12311-2A
Luchtdichtheid		Zeer luchtdicht $V_{50} = 0.027 \text{ m}^3/\text{h.m}$	NBN EN 12114
Lijmsterkte	N / 25 mm	Minimum 30	1 uur na verlijming
UV-stabiliteit		Niet van toepassing	
Verdraagzaamheid met andere bouwstoffen		Verdraagzaam	
Dimensionele tolerantie		Voldoet aan eisen	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.