



BERTEC®
for flexible fixation



Clean & Bond 525

Algemeen

Clean & Bond 525 is een sneldrogende cleaner en primer in één product, speciaal ontwikkelt als hechtingspromotor voor kitten en lijmen op niet poreuze ondergronden.

Toepassingen

- Als voorbehandelingsmiddel voor diverse metalen ondergronden, zoals aluminium, staal, rvs, zink, koper, lood, chroom, messing.
- Als voorbehandelingsmiddel voor diverse oppervakken voorzien van een poedercoating.
- Als voorbehandelingsmiddel van diverse oppervlakken voorzien van een lak- en / of verfsysteem, test hierbij wel vooraf of de ondergrond evt. wordt aangetast.
- Als voorbehandelingsmiddel voor polyester ondergronden, zoals GRP, ABS en PVC.

Eigenschappen

- Verbeterd de hechting van kitten en lijmen op niet poreuze ondergronden.
- Sneldrogend, maximale droogtijd ca. 5 -10 minuten.
- Gebruiksvriendelijk, makkelijk verwerkbaar.
- Cleaner en Primer in één, slechts één handeling nodig.
- Tijdbesparend, economisch voordeel.
- Efficiënt verbruik.
- Effectieve werking.
- Niet overschilderbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Applicatie condities

- Verwerkingstemperatuur (omgeving en ondergrond) tussen + 5 °C en + 40 °C.
- Ondergrond moet droog, schoon, vet- en stofvrij zijn.
- Open het blik voor verwerking, m.b.v. de draaidop en kunststof seal, bovenop het blik.
- Gebruik **Clean & Bond 525** niet direct vanuit de originele verpakking.
- **Clean & Bond 525** uitschenken in ander glas/blik, in een hoeveelheid wat men in 30 min. kan verwerken, sluit hierna het blik **Clean & Bond 525** goed af.
- **Clean & Bond 525** m.b.v. een schone, droge, pluïsvrije en niet kleurstof afgevende doek en/of tissue aanbrengen in een niet te dikke laag en/of meerdere lagen, zo wordt het oppervlak tegelijkertijd gereinigd. Vuile doek en/of papier direct vervangen.
- Kit en/of lijm pas aanbrengen na het verstrijken van de droogtijd. (ca. 5 – 10 min.)
- Nadat men **Clean & Bond 525** op de ondergrond heeft aangebracht, adviseren wij voor het beste resultaat, om de kit- en/of lijmapplicatie binnen zes uur uit te voeren.
- Contact vermijden met behandelde oppervlakken, dit kan negatief zijn voor de hechting.

Beperkingen en aanbevelingen

Clean & Bond 525 is niet overschilderbaar, behandelde oppervlakken zijn dus niet geschikt om verf op aan te brengen, daarom enkel daar toepassen waar men de lijm en/of kit op aanbrengt, gebruik hiervoor afplaktape. Ook kan voordat men start met de verfbehandeling de vers aangebrachte **Clean & Bond 525** nog verwijderen met *Cleaner 510*, die ook geschikt is om sterk vervuilde ondergronden grondig te reinigen. Bij het gebruik van zowel **Clean & Bond 525** als *Cleaner 510*, vooraf testen of deze het te behandelen oppervlak niet aantasten. (PMMA/PC kan stresscracking geven) **Clean & Bond 525** kan soms een mindere hechting veroorzaken van tapes.

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Kleurloos	CLEANPRIMRO100	5407008130039	6 st/doos	500 ml

Overige verpakkingen op aanvraag

Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, koel, droog en rechtop opslaan, tussen + 5 °C tot + 30 °C, maximaal 12 maanden houdbaar, na productiedatum.

Veiligheid en gezondheid

Voorkom langdurig huidcontact. Als niet uitgehard materiaal in de ogen komt, deze met veel water uitspoelen en een arts raadplegen. **Clean & Bond 525** gesloten en buiten bereik van kinderen op een veilige plek opslaan. Licht verdampend en ontvlambaar. Verwerken in goed geventileerde omstandigheden. Niet roken of in de nabijheid van open vuur verwerken. Veiligheidsbril, handschoenen en geschikte werkkleding dragen. Productveiligheidsinformatieblad is op verzoek beschikbaar.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Basis		Oplosmiddel	
Dichtheid	g/ml	0.76	
Droogtijd	min.	5 – 10	
Vlampunt	°C	+ 3	
Licht ontvlambaar		Ja	
Verwerkingstemperatuur	°C	+ 5 tot + 40	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.