



BERTEC®
for flexible fixation



EPDM Stroken 1.00 mm

Algemeen

EPDM Stroken 1.00 mm betreft een folie gemaakt van een mengsel van EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer), oliën en vulstoffen. Het mengsel wordt vervolgens bewerkt door middel van kalenderen en vulkaniseren om de elastomeerfolie te verkrijgen.

Toepassingen

- Het voorkomen van opstijgend vocht.
- Gebruik als waterkering aan de onderkant van een spouwmuur.
- Waterkering onder dorpels.
- Toepassing rondom gordijngevels.
- Geschikt voor stalen gevels.
- Bij het renoveren van dakgoten.
- Geschikt voor buitengevelisolatie.
- Toepassing rondom ramen en kozijnen.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen verschillende weersomstandigheden, uv-straling en veroudering
- Langdurige waterdichtheid
- Zeer elastisch en bestand tegen rotting
- Kan gerecycled worden
- Bevat geen oplosmiddelen.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
1.00 mm	10 cm	25 m	EPDMWSTRO1453264	5407008136208	Per rol	2.50 m ²
1.00 mm	15 cm	25 m	EPDMWSTRO11001	5407008136215	Per rol	3.75 m ²
1.00 mm	20 cm	25 m	EPDMWSTRO11002	5407008136222	Per rol	5.00 m ²
1.00 mm	25 cm	25 m	EPDMWSTRO11003	5407008136239	Per rol	6.25 m ²
1.00 mm	30 cm	25 m	EPDMWSTRO11004	5407008136246	Per rol	7.50 m ²
1.00 mm	35 cm	25 m	EPDMWSTRO11005	5407008136253	Per rol	8.75 m ²
1.00 mm	40 cm	25 m	EPDMWSTRO11006	5407008135546	Per rol	10.00 m ²
1.00 mm	45 cm	25 m	EPDMWSTRO11007	5407008136260	Per rol	11.25 m ²
1.00 mm	50 cm	25 m	EPDMWSTRO11008	5407008136277	Per rol	12.50 m ²
1.00 mm	60 cm	25 m	EPDMWSTRO11009	5407008136710	Per rol	15.00 m ²
1.00 mm	80 cm	25 m	EPDMWSTRO11100	5407008136758	Per rol	20.00 m ²
1.00 mm	100 cm	25 m	EPDMWSTRO1451361	5407008136284	Per rol	25.00 m ²

Overige breedtes op aanvraag met een max. van 150 cm

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Brandklasse		E	EN 13501-1
Waterdichtheid (2 kPa)		Geslaagd	EN 1928
Waterdampdoorlaatbaarheid		50.000	EN 1931
Schokbestendigheid		Niet bepaald	EN 12691
Afschuifweerstand		Niet bepaald	EN 12316-2
Treksterkte	MPa	≥ 8	EN 12311-2
Rek	%	≥ 300	EN 12311-2
Scheurweerstand	N	≥ 20	EN 12310-2
Verouderingsbestendigheid		Geslaagd	EN 1296 / EN 1931

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.