



BERTEC®
for flexible fixation



EPDM Spreadable Contactlijm

Algemeen

EPDM Spreadable Contactlijm is een contactlijm op basis van synthetische rubbers speciaal ontwikkeld om EPDM te verlijmen.

Toepassingen

De contactlijm kan gebruikt worden om EPDM te hechten op hout, dakranden en -goten, baksteen en metselwerk, isolatieplaten en andere aanvaardbare ondergronden.

Eigenschappen

- Voor naakte EPDM-membranen.
- Gebruiksklaar.
- Geschikt voor de meeste ondergronden.
- Gevliesde kunststof daksystemen.
- Snelle hechtingstijd.
- Arbeidsbesparend.

Applicatie condities

- Alle ondergronden moeten droog, gereinigd en vrij zijn van stof en vuil. Membranen moeten vrij zijn van olie, vet of andere vervuilers.
- Lijm de ondergrond en het omgeslagen membraan in.
- Voldoende tijd nemen voor het laten drogen van de lijm.
- Wanneer de lijm niet meer nat is en niet langer draden trekt bij contact met de rugzijde van de hand kunnen beide zijden met mekaar in contact worden gebracht.
- Vervolgens stevig aandrukken met een aandrukrol.
- Opgelet: Correcties van het membraan zijn niet meer mogelijk. Bij bepaalde combinaties van temperatuur en luchtvochtigheid kan er een condens op de lijm worden gevormd. In dat geval mag de folie niet in de lijm worden gerold en dient men te wachten op drogere omstandigheden en hogere temperaturen om de procedure opnieuw te starten.

Beperkingen

- Niet geschikt voor gebruik op naakte PVC.
- Niet geschikt voor gebruik op verse bitumen, bitumen met een verwerkingspunt < 85 °C.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Zwart	EPDMWLJMN451767	5407008133801	Per stuk	5 l

Houdbaarheid en stockage

- Bewaren in een gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Brandveilig lokaal. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren.
- Maximale opslagtijd: 12 maanden bij een temperatuur tussen 5 °C en 30 °C.

Veiligheidsvoorschriften

Niet gebruiken in een afgesloten omgeving of in de buurt van hitte, vuur of vonken. Vermijd gebruik in de buurt van ventilatoren. Vermijd het inhaleren van dampen. Draag een veiligheidsbril om contact met de ogen te vermijden. Draag veiligheidshandschoenen om contact met de huid te vermijden. Bij contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen. Hou uit de buurt van kinderen. Productveiligheidsblad is op verzoek beschikbaar.

Goedkeuringen en normen

- EN 204/205 D4
- DIN EN 204 bij houtverlijming

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens

	Eenheid	Waarde	Norm
Fysische toestand		Vloeibaar	
Geur		Aromatische geur	
Kookpunt	°C	45 – 100	
Vlampunt	°C	- 26	
Zelfontbrandingstemperatuur	°C	> 200	
Kritieke druk	hPa	0.31	
Dichtheid	g / cm ³	0.82 ± 0.05	
Oplosbaarheid in water		Niet oplosbaar	
Viscositeit, kinematisch	cSt	578 – 782	
Viscositeit, dynamisch	mPa . s	2000 – 3000	Spindle 4, 20RPM @ 20 °C
Ontploffingseigenschappen		Het product is niet ontploffingsgevaarlijk maar kan een ontvlambaar/ontploffbaar damp-lucht mengsel vormen.	Explosieklasse: IIa, T3

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.