



BERTEC®
for flexible fixation



EPDM Stroken SA

Algemeen

EPDM Stroken SA betreft een folie gemaakt van een mengsel van EPDM (Ethyleen Propyleen Dieen Monomeer), oliën en vulstoffen. Het mengsel wordt vervolgens bewerkt door middel van kalanderen en vulkaniseren om de elastomeerfolie te verkrijgen. De folie wordt voorzien van een acrylaatlijm laag over de hele oppervlakte, voorzien als tijdelijke hulp voor montage.

Toepassingen

- Het voorkomen van opstijgend vocht.
- Gebruik als waterkering aan de onderkant van een spouwmuur.
- Waterkering onder dorpels.
- Toepassing rondom gordijngevels.
- Geschikt voor stalen gevels.
- Bij het renoveren van dakgoten.
- Geschikt voor buitengevelisolatie.
- Toepassing rondom ramen en kozijnen.

Eigenschappen

- Uitstekende weerstand tegen verschillende weersomstandigheden, uv-straling en veroudering
- Langdurige waterdichtheid
- Zeer elastisch en bestand tegen rotting
- Kan gerecycled worden
- Bevat geen oplosmiddelen.

Verpakkingen en kleuren

Dikte	Breedte	Lengte	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
0.50 mm	15 cm	25 m	EPDMWSTRI6452895	5407008136185	Per 2 rollen	3.75 m ²
0.50 mm	20 cm	25 m	EPDMWSTRI6454275	5407008136192	Per rol	5.00 m ²
0.50 mm	25 cm	25 m	EPDMWSTRI6454276	5407008136918	Per rol	6.25 m ²
0.50 mm	30 cm	25 m	EPDMWSTRI6452907	5407008135966	Per rol	7.50 m ²

Overige dikte en breedtes op aanvraag met een max. van 150 cm breedte.

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

Technische gegevens folie

	Eenheid	Waarde	Norm
Brandklasse		E	EN 13501-1
Waterdichtheid (2 kPa)		Geslaagd	EN 1928
Waterdampdoorlaatbaarheid		50.000	EN 1931
Schokbestendigheid		Niet bepaald	EN 12691
Afschuifweerstand		Niet bepaald	EN 12316-2
Treksterkte	MPa	≥ 6	EN 12311-2
Rek	%	≥ 250	EN 12311-2
Scheurweerstand	N	≥ 10	EN 12310-2
Verouderingsbestendigheid		Geslaagd	EN 1296 / EN 1931

Technische gegevens lijmlaag

	Eenheid	Waarde	Norm
Lijm		Acrylaatdispersie zonder oplosmiddelen	
Lijmdrager		Polyesterweefsel	
Gewicht	g/m ²	230	
Bescherm laag		PP-siliconenfolie	
Dikte	mm	+/- 0.23	
Kleefkracht	N/25 mm	≥ 35	DIN EN 1939 (2003)
Dynamische afschuifweerstand	N/cm ²	≥ 15	Interne test
Temperatuurbestendigheid	°C	- 40 / + 100	
Weerstand tegen veroudering		Zeer goed	

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.