



BERTEC®
for flexible fixation

Bertec PeelCoat

Algemeen

Éénlagige watergedragen Bescherm laag voor niet poreuze oppervlakken

Toepassingen

Bertec PeelCoat wordt op onbehandelde of behandelde niet poreuze ondergronden toegepast als waterbestendige tijdelijke bescherm laag van verticale oppervlakken.

Eigenschappen

- Zeer breed inzetbaar: bouw, automotive, DIY, transport, ...
- Elastisch
- Waterbestendig
- Oplosmiddelvrij
- Zeer lage milieu impact: post consumer recycled product
- Geurarm
- Eenvoudig verwerkbaar
- Hittebestendig tot 110°C
- Werkt éénlagig

Verwerkingsvoorschriften

Ondergrond dient volledig droog, gereinigd en ontvet te zijn voor een optimale hechting. Wij raden aan om vooraf het oppervlak te reinigen met de Bertec watergedragen ontvetter (WBD05).

Technische gegevens

Vlampunt	>100°C
Vaste stof	Ca. 40% in volume
Droogtijden	20°C 65% RV : stofdroog ca. 2h
Soortelijk gewicht	Ca. 1,05g/cm ³ +/-0,02
Rendement	Ca. 125gr/m ² afhankelijk van gebruikte aanbrengtechniek en ervaring
Pigment	R. Titaanoxide

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

<i>Oplosmiddel</i>	Water
<i>VOS-gehalte (VOC)</i>	Categorie A/i: 0g/liter Wettelijke grenswaarde 140g/liter (2010)
<i>Emissie categorie</i>	A+ (IAQ)
<i>Richtlijnen</i>	Rolborstel: max. verdunning: Onverdund Kwast: max. verdunning: Onverdund Airless: max. verdunning: 10%
<i>Verwerkingscondities</i>	Niet gebruiken onder 5°C of boven 25°C bij maximale luchtvochtigheid van 85%
<i>Reiniging</i>	Gereedschap reinigen met water

Verpakkingen en kleuren

Kleur	Artikelnummer	EAN Code	Verpakking	Inhoud
Wit	PCT05		Bidon	5l
Wit	PCT25		Bidon	25l
Overige kleuren/verpakkingen op aanvraag				

TECHNISCHE FICHE



BERTEC®
for flexible fixation

De informatie in deze technische fiche is gebaseerd op onze kennis en ervaring en is van algemene aard. Deze gegevens kunnen niet worden gebruikt als garantie en zijn indicatief. Het is de taak van de gebruiker om er zich van te vergewissen dat het product geschikt is voor de beoogde toepassing. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan die bepaald in onze verkoopsvoorwaarden. In geen geval is Bertec BVBA aansprakelijk voor enige gevolgschade.